AQUAPRIMER

19 L

Primario asfáltico líquido

Descripción:

Primario asfáltico liquido de base solvente, color negro, de secado rápido, desarrollado para sellar la porosidad de la supercie y aumentar la adhesividad de impermeabilizantes y productos asfálticos de aplicación en frío o en caliente.

Uso:

Como primario tapa poro, promotor de adhesión y mata polvo para superficies metálicas y de concreto secas y/o ligeramente húmedas ya que sus solventes ayudan a desplazar la humedad.

Excelente alternativa como Primario para prefabricados asfálticos auto-adheribles o termofusionables sobre todo, para garantías mayores a 8 años y como primario para productos tales como PROTEXMASTIC 9007, VAPORMASTIC 6025 y, en algunos casos, PROTEXFAS 8208. Funciona también como aglutinante de morteros asfálticos para la elaboración y reparación de carpetas asfálticas.

Rendimiento:

De 3 m2 por litro, dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros

Aplicación:

- La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites o material falsamente adherido.
- AQUAPRIMER se aplica directamente del envase con un cepillo de cerda, de ixtle o por aspersión.

Almacenaje:

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.
Mantener bien cerrado el envase después de usarse.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- Aplicar solo en lugares ventilados o con la mascarilla adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.
- Para limpiar el equipo, utilice gasolina o petróleo.
- No deberá calentarse o exponerse a chispas o flamas.
- Agite bien el material en su mismo envase antes de usarlo.
- El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.
- Contiene solventes de rápida evaporación que pueden ser tóxicos.
- La inhalación prolongada de sus vapores puede producir molestias.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945

AQUAPRIMER

Primario asfáltico líquido

- Si se requiere, para mejorar su aplicabilidad, adelgace el producto hasta con un 10% de nafta o gasolina.
- En caso de ingesta accidental o deliberada, no induzca el vómito y acuda rápidamente a su médico.

Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Viscosidad	20-100	D244
% de Sólidos	38 – 48	D1644
Densidad, gr/m	0.80 - 0.95	D1475
Consistencia	LÍQUIDA	
Color	Negro	D1729
Punto de Flameo	36 ºC	D92
Tiempo de Secado		D1640
Secado Tacto	30 Min.	
Secado Total	24 Hrs	
Estabilidad Almacenada Bajo Techo	6 Meses	

PROTEXA IMPERMEABILIZANTES +75 AÑOS PROTEGIENDO A TU FAMILIA

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945