Emultex TP

Sello Asfáltico

Descripción:

Impermeabilizante asfáltico emulsionado base agua, de aplicación en frío en color negro. Permite Sellar la porosidad, atrapar polvo de las superficies de concreto y aumentar la adherencia de los impermeabilizantes asfálticos y brinda mayor resistencia al paso de la humedad.

Uso:

Está diseñado para utilizarse como primer en sistemas o productos asfálticos de impermeabilización, tanto en aplicaciones en frío como en caliente. Actúa como promotor de adhesión, tapa-poros y primer mata-polvo, aplicándose sobre todo tipo de superficies de concreto, loseta, tabique, ladrillo, entre otros, excepto metal. Además, funciona como aglutinante de agregados pétreos para la elaboración de morteros asfálticos e incluso como riego de liga.

Rendimiento:

- Rinde de 15 a 20 m² por litro, una vez que el producto ha sido diluido en una relación 3:1 (agua: producto).

- El rendimiento puede variar según la rugosidad de la superficie.

Presentación:

- Galón de 3.785 litros.
- Cubeta con 19 litros.
- Tambor con 200 litros.

Almacenaje:

- Mantener bien cerrado el envase después de usarse.
- Almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- EMULTEX TP conserva sus propiedades durante 12 meses a partir de la fecha de elaboración.
- Estiba máxima: 4 cubetas superpuestas.
- Evitar a exposición a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 40 °C.

Aplicación:

Preparación de la superficie

- La superficie deberá estar limpia, libre de humedad, polvo, oxido, grasas y materiales falsamente adheridos. Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

Dilución

- Agitar bien EMULTEX TP antes de utilizarlo para garantizar su correcta homogenización.
- Diluir con agua limpia en relación 3:1 (Agua: EMULTEX TP).
- Mezclar perfectamente antes de la aplicación y ocasionalmente durante su uso.

Aplicación

- Extender la solución de EMULTEX TP en una sola capa de manera uniforme, utilizando cepillo de fibra, brocha, rodillo o equipo de aspersión.

- Dejar secar durante 24 horas antes de aplicar la primera capa de impermeabilizante.

Nota: El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones climáticas.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa
DESDE 1945

Emultex TP

Sello Asfáltico

Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Viscosidad	200 +/ -100	D2196
% Sólidos	42 +/- 2	D2969
Densidad gr/ml	1.00 Mín.	D1475
Consistencia	Líquida	
Color	Café oscuro	
Secado al tacto	30 Min	D1640
Secado total	12 a 24hrs.	D1640
Mezcla con Cemento	2.0 Máx.	D244
% Asentamiento (a 5 días)	5.0 Máx.	D244

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- Agítese bien en su mismo envase antes de usarse, teniendo cuidado de no contaminar el producto.
- No se deje al alcance de los niños.
- Se recomienda lavar el equipo con agua y jabón después de usarlo y, si se requiere, enjuagarlo con petróleo.
- No aplicar en sitios encharcados ni cuando las condiciones de lluvia sean inminentes.
- No debe mezclar ni combinar con productos de otras marcas, porque pierde su garantía en el momento.
- No se debe adelgazar con solventes.
- No se ingiera; En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a su médico.
- Los tiempos de secado de entortados o carpetas asfálticas dependen de espesores y condiciones climáticas (Temperatura, humedad y flujo de aire).

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Protexa 80 años

Revisión: 00

Fecha de Actualización: Sep.25

Esta ficha técnica sustituye cualquier versión anterior. Sujeta a cambios sin previo aviso.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 4800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945