Plasticril

3.8 L

19 L

Cemento plástico

Descripción:

Sellador con la consistencia de una masilla plástica, 100% acrílica a base de resinas poliméricas, libre de solventes tóxicos o volátiles, ecológico, base agua, de alta calidad. Con cargas minerales y fibras seleccionadas, se presenta en color blanco ostión en una suspensión de base acuosa.

Uso:

Está diseñado para sellar “puntos críticos” de techos de concreto o lámina, ya sea metálica o de asbesto-cemento, tales como: grietas, fisuras, chaflanes, salientes de tuberías, base de climas, de tinacos, bajantes pluviales, juntas frías o de expansión o cualquier elemento constructivo que forme ángulo con la losa de azotea y sea propenso a la entrada de humedad, dejando un empaque elástico con gran adhesión totalmente hermético. Puede usarse para resanar grietas o fisuras en fachadas y muros de mampostería.

Rendimiento:

1.0 lt. por cada 5 a 7 m lineales en grietas y fisuras o 1.0 lt por cada 3 m lineales en uniones de losa con pretiles y elementos verticales que hagan ángulo con ella.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros.
- Cubeta con 4 Litros.
- Color: Blanco ostión.

Aplicación:

La aplicación se realiza por medio de espátula o cuchara de albañil, directo del envase sin diluir, aplicando el cemento plástico, rellenando las grietas o fisuras que se observen en la superficie o bien formando un chaflán de 1” entre la losa y el o los elementos verticales a sellar.

Almacenaje:

Guárdese bajo techo en un lugar fresco y seco.
Cierre bien el envase después de usarse.
Evitar exponer el producto a temperaturas inferiores a 5 °C. Estiba máxima: 4 cubetas.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental llame al médico.
- No mezclar con otros productos.
- Lave la herramienta y accesorios con agua antes de que el producto seque.
- No aplicar si hay posibilidad de lluvia, ni sobre losas húmedas o encharcadas.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa
DESDE 1945

Plasticril

3.8 L

19 L

Cemento plástico

Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Penetración 1/10	290-310	D217
% De Sólidos	64 - 68	D1644
Densidad gr/ml.	1.20 - 1.30	D1475
Consistencia	Pastosa	
Color	Blanco ostión	D1729

PROTEXA IMPERMEABILIZANTES +75 AÑOS PROTEGIENDO A TU FAMILIA

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945