Protex-Cura BA

Aditivo para Concreto

Descripción:

Líquido viscoso color blanco a base de emulsión de macro y micro cristales de parafinas y otros compuestos que le dan una consistencia uniforme, suspendida en un vehículo acuoso, diseñado para aplicarse sobre concretos y/o morteros cementosos frescos para evitar su rápida deshidratación y contracción. El no usar membrana de curado, provoca fisuras y grietas, llevando a un debilitamiento del colado o losa, al reducir la resistencia de diseño original.

Uso:

Para aplicarse sobre concreto o mortero cementoso recién colado como: pisos residenciales, comerciales, institucionales o industriales, losas de entrepiso, de azotea, banquetas, canales, pavimentos con carpetas hidráulicas y en general en cualquier estructura inclinada, horizontal o vertical de base cementosa, donde se pretenda evitar el agrietamiento o fisuración de estas mezclas por la rápida deshidratación de las mismas, tomando en cuenta que al evaporarse el agua se pierde el volumen que ésta ocupaba, produciendo la contracción en las mezclas, lo que provoca las grietas y fisuras, por ende, hay menor resistencia a la compresión de la estructura que la originalmente proyectada. Este es un excelente producto para ser utilizado sobre concretos de alta resistencia.

Rendimiento:

De 4 a 6 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad de la superficie y del método de colocación utilizado.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros
- Tambor de 200 litros

Aplicación:

Agite el producto por espacio de 5-10 min. para integrar sus componentes y aplíquelo de manera uniforme cuando la mezcla soporte el tráfico humano sin que se produzcan marcas y una vez que el agua de “sangrado” se haya evaporado, utilizando brocha, cepillo de ixtle o de pelo, o bien, con equipo de aspersión.

Almacenaje:

Guardar bajo techo, en lugar fresco y seco, cerrar correctamente el envase después de utilizarlo, el remanente conserva su estabilidad en el envase después de utilizarlo.

Ventajas:

- Cumple con la norma A. S. T. M. C309.
- Mantiene confinada la humedad del concreto, hasta que éste alcance la resistencia mecánica planeada.
- De muy fácil aplicación y precio accesible.
- Previene algunos problemas estructurales.
- No es tóxico por inhalación.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa
DESDE 1945

Protex-Cura BA

Aditivo para Concreto

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No aplicar en zonas encharcadas o a temperaturas menores a los 5 ºC.
- Producto tóxico por ingesta.
- Agítese hasta homogeneizar el producto.
- No se diluye con agua ni con hidrocarburos.

Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación
Consistencia	Líquido Viscoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Toxicidad	Solo por ingesta
Densidad	0.98 G.C.C.
Flamabilidad	No flamable
Estabilidad	12 Meses en envase nuevo
Viscosidad a 25 ºC	2,000 +/- 500 c.p.s.
Vida útil aplicado	15 días
% Retención de agua	99.65

PROTEXA IMPERMEABILIZANTES +75 AÑOS PROTEGIENDO A TU FAMILIA

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945