

## Sello líquido acrílico



### Descripción:

Líquido fluido hecho a base de resinas acrílicas poliméricas de alta calidad. Sellador 100% ecológico, libre de solventes, base agua, para usar como tapa poro y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos. Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.

### Uso:

Como sellador primario, listo para ser aplicado (no diluir) en superficies de concreto, lámina metálica, asbesto-cemento, madera y sobre todo por su excelente adherencia a superficies asfálticas de cualquier tipo. Mejora la adhesión del área a impermeabilizar, además de sellar los poros del sustrato y atrapar el polvo remanente.

### Presentación:

- Cubeta de 19 litros.
- Galón con 4 Litros.
- Color: Azul claro.

### Rendimiento:

90 m<sup>2</sup>, aproximadamente, por cubeta de 19 litros.  
De 4 a 5 m<sup>2</sup>/Lt dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

### Almacenaje:

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.  
Cerrar bien el envase después de usar.  
Evitar exponer el producto a temperaturas inferiores a 5 °C.  
Estiba máxima: 5 cubetas.

### Aplicación:

- La superficie a impermeabilizar deberá estar seca, libre de polvo, grasas, aceites y materiales falsamente adheridos, como asfaltos intemperizados o concreto suelto.
- Se sellarán posteriormente todas las grietas, chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, de tinacos, etc.
- La aplicación del SELLACRIL se realiza con cepillo de cerda o rodillo para superficies rugosas, brocha o aspersor. Permita que el área seque completamente (de 1 a 6 horas aprox.) antes de continuar con la aplicación del impermeabilizante acrílico elegido (ACRILPRO, DIABLO ROJO APLICA FÁCIL, por ejemplo).

## Sello líquido acrílico



### Propiedades físicas:

| Propiedades físicas   | Especificación                  | Método  |
|-----------------------|---------------------------------|---------|
| Viscosidad Brookfield | 3,250-/+750                     | D2196   |
| % De Sólidos          | 30+/-2                          | D2369   |
| Densidad gr/ml.       | 1.085+/-0.035                   | D1475   |
| Color                 | Azul Claro                      | interno |
| PH                    | 10-11                           | E 70    |
| Tiempo de Secado      |                                 |         |
| Secado Tacto          | 15 Min. Mínimo                  |         |
| Secado Total          | 40 Min. Mínimo                  |         |
| Estabilidad           | 6 Meses en condiciones normales |         |

### Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No aplicar en material sobre superficies húmedas.
- No aplicar cuando las condiciones del tiempo indiquen posibilidad de lluvia o en presencia de ella.
- Los sitios con encharcamientos se deberán de reparar con una mezcla como la que se indica a continuación:
  - 1 Cubeta 19 lts. de arena No. 5 o arena de río
  - 2 Litros de agua
  - 4 Litros de SELLACRIL.
- Se realiza una mezcla de albañilería y se esparce con un jalador de hule.
- Permita que seque la mezcla antes de aplicar la primera capa del impermeabilizante. Deje secar el tiempo necesario de acuerdo al espesor.
- Lave la herramienta con agua antes de que se seque.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a su médico.

## Sello líquido acrílico



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

